TECHNICAL DATA SHEET
ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Document No / *Dok. No* :	KG-C-FR-064
Issue Date / *İlk Yür. Tarihi* :	27.08.2019
Revision No / *Rev. No* :	0
Revision Date / *Rev. Tarihi* :	27.08.2019
Page / *Sayfa* :	1/1

Product Name */Ürün Adı/*	**R225-10 STARFLEX BLANKET FSK HP** **R225-10 STARFLEX ŞİLTE AFK HP**
Standard */Standart /*	EN 13162 Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler
Description */Tanımı/*	Glasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation / Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilen, ısı ve ses yalıtımı için
Surface Facing */Yüzey Kaplama/*	Aluminium Foil Faced / Alüminyum Folyo Kaplamalı

Product Performance /Ürün Özellikleri/

Technical Characteristics */Teknik Özellikler/*	**Test Method** */Test Metot/*	**Units** */Birim/*	**Value or Statement** */Değer/*				
Thickness */Kalınlık/* - **d**	EN 823	mm	100				
Tolerances *(Tolerans)*			95,00-fazlasına izin var				
Length */Uzunluk /* - **l**	EN 822	mm	8000				
Tolerances *(Tolerans)*			min.7840-max.8160				
Width */Genişlik/* - **b**	EN 822	mm	1200				
Tolerances *(Tolerans)*			min. 1182-max.1205				
			10 ºC	50 ºC	100 ºC	150 ºC	200 ºC
Thermal Conductivity (10^0 C) */Isıl İletkenlik/* - λ_D	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,044	0,054	0,093	0,126	0,152
Thermal Resistance */Isıl Direnç/* - R_D	EN 12667 EN 12939	$(m^2.K)/W$	2,250	1,850	1,050	0,750	0,650
Fire Resistance Class */Yangına Tepki Sınıfı/*	EN 13501-1	Euroclass	C-s1,d0				
Maximum Service Temperature / *Azami Kullanım Sıcaklığı/*	EN 14706	^oC	NPD				
Short Term Water Absorption */Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/* - **WS**	EN 1609	kg/m^2	1 >				

Packing */Ambalajlama/*	Board / Blanket in Package / *Levha / Şilte Pakette*	1
	(m^2/package) */(m^2/paket)/*	9,6
	LDPE package / *AYPE ambalajı/*	
Storage */Depolama/*	Store in dry and well ventilated area prior to installation */Kuru ve iyi havalandırmalı yerde depolanmalı/*	
	Protect from water, physical damage and direct flame sources */Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/*	

25.04.2023

ODE Yalıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Piyale Paşa Bulvarı, Ortadoğu İş Merkezi Kat:12, 34384 Okmeydanı - Şişli / İstanbul TR

Phone:+90 212 210 46 06 Fax: +90 212 210 49 07 E-mail: ode@ode.com.tr